



# Технологическая карта

## HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600

<b>Описание:</b>	HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600 – устойчивое к щелочам акриловое финишное покрытие на основе растворителя для использования в составе антикарбонизационных систем CONTEX. Продукт является водоотталкивающим, однако позволяет водяному пару из подложки проходить сквозь красочную пленку. Имеет гладкую матовую поверхность.	
<b>Рекомендуемое применение:</b>	Внешние поверхности: стены.	
<b>Поверхности:</b>	Бетон, кирпич, цементная штукатурка, и т.п.	
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>		
Цвет/ № оттенка:	Белый/10000 или в соответствии с картой цветов HEMPEL.	
Внешний вид:	Матовый	
Сухой остаток, об. %:	35±2	
Теоретический расход:	7 м <sup>2</sup> /л – 50 микрон*	
Точка воспламенения:	44°C	
Удельный вес:	1,25 кг/л	
Высыхание на отлип:	2 часа (20°C)	
Летучие органические соединения (V.O.C.)		
	<i>* Теоретический расход рассчитан, исходя из конкретных значений сухого остатка и толщины сухой пленки. Практический расход будет зависеть от конкретной толщины сухой пленки, типа подложки и соответствующего фактора потерь.</i>	
	<i>Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ. Допускается изменение показателей в процессе производства в соответствии с ISO 3534-1.</i>	
<b>НАНЕСЕНИЕ:</b>		
Способ нанесения:	Безвоздушное распыление	Кисть/валик
Разбавитель (макс. по объему):	08080 (5%)	08080 (5%)
Сопловое отверстие:	.025"-.027"	
Давление на выходе из сопла:	100 бар/1450 psi (Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррекции)	
Промывка оборудования:	Разбавитель THINNER 08080	
Толщина сухой пленки:	50 мкм	
Толщина мокрой пленки:	150 мкм	
Интервал перекрытия,		
Минимальный:	2 часа при 20°C	
Максимальный:	Нет	
<b>Состояние поверхности:</b>	Поверхность должна быть прочной, твердой, сухой, свободной от пыли, песка, отслоившейся старой краски, грязи, цементного молочка, грязи масел и жиров. Перед шпатлевкой рекомендуется наносить грунтовку/пропитку. Перед нанесением финишного покрытия рекомендуется покрыть грунтовкой места, ранее отремонтированные шпатлевкой.	
<b>Пропитка:</b>	HEMPEL'S CONTEX SB PRIMER 26600 или TOPAZ SB PRIMER 26630.	
<b>Шпатлевка:</b>	HEMPEL'S CONTEX FILLER SB 36610.	
<b>Примечания:</b>	Время сушки указано при условии, что обеспечивается необходимая вентиляция. Для получения наилучших результатов следуйте рекомендациям окрасочных спецификаций для антикарбонизационных систем HEMPEL'S CONTEX. Могут быть рекомендованы другие пропитки/шпатлевки.	
<b>Размер упаковки:</b>	Реализуется в упаковке по 1 литру, 3,79 литра и 18 литров. (тип упаковки варьируется в зависимости от страны и местных требований к упаковке)	
<b>Срок хранения:</b>	24 месяца с момента производства.	
<b>Хранение и транспортировка:</b>	Хранить в соответствии с требованиями местного законодательства, а также в сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и прямого солнечного света. После использования держать банки прочно закрытыми. Перед использованием тщательно перемешать.	

# HEMPEL

Технологическая карта



## HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600

**Меры предосторожности:** Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. *Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL* и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** **HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600 предназначен только для профессионального применения.**

*Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.*

*За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.*

*Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.*

*Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.*